

Rubio monocoat FR OIL SYSTEM

(zemin kaplama)

YANGIN GECİKTİRİCİ YAĞ SİSTEMİ - PARKE İÇİN AVRUPA SINIFLANDIRMASI
EN 13501-1: EN ISO 11925-2 AND EN ISO 9239-1 STANDARTLARINA UYGUN.

TANIM:

Parke zeminler için yangın geciktirici **Rubio Monocoat FR Oil Sistemi**, **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**'nin yangın geciktirici versiyonudur. Yangın geciktiricisi **Rubio Monocoat FR Base** ve **Rubio Monocoat FR Oil**'in sonlanmasıyla birlikte ön işlemden bir araya gelirler.

Manuel ve Endüstriyel uygulamalar için uygundur.

Rubio Monocoat FR Oil Sistemi, EN 13501-1: EN ISO 11925-2 standartları uyarınca Avrupa Sınıflandırması Bfl-s1 (zemin kaplama)'e sahiptir.

MANUEL - UYGULAMA ŞEKLİ:

1. Adım RMC FR Base Uygulaması

01. Zemini zımparalayın ve tozu ortadan kaldırın.
02. Bir fırça veya rulo yardımıyla RMC FR Base ürününü uygulayın. Sonra beyaz ped takılı pet makinası ile yağ uygulamasına geçin. Aynı anda 5m² - 10m²'lik alanlara işlem yapın.
03. Yüzeyin kurumasını bekleyin. Kurutma süresi, oda sıcaklığında (havalandırma ve neme bağlı olarak) yaklaşık 12 saat sürer.

2. Adım RMC FR Oil Uygulaması

01. Pamuklu bir bez, bir fırça (el ile veya bir pet makinası ile) veya kumaş ile bir çekçek (kauçuk uçlu) kullanarak uygulayın. Uygulamayı daima ahşabın yönüne doğru sonlandırın. Aynı anda 5m² - 10m²'lik alanlara işlem yapın.
02. Bir kaç dakika ürünün tepkime vermesine izin verin.
03. Bir bez veya beyaz bir pet (parlatma bezi) ile, pet makinası kullanarak ya da elle 15 dakika içinde fazla ürünü yüzeyden kaldırın.
04. 24 ila 36 saat sonra zeminde yürünebilir.

ENDÜSTRİYEL - UYGULAMA ŞEKLİ:

1. Adım RMC FR Base

01. Zemini zımparalayın ve tozu ortadan kaldırın.
02. Bir kauçuk rulo kaplayıcı veya sprey ile uygulamayı yapın.
03. Plakaların havalandırma ünitesinde kurumasını bekleyin.

2. Adım RMC FR Oil

01. Bir makaralı kaplayıcı ile **RMC FR Oil**'i doğru miktarda uygulayın.
02. Depo raflarında veya UV Kurutma sistemi ile kurumasını bekleyin.

DİKKAT: Uygulama yapmadan önce Rubio Monocoat FR Base ve Rubio Monocoat FR Oil teknik özellikler veri sayfasını gözden geçirin.

TÜKETİM:

RMC FR Base	Norma uyum: 35 g/m ² +/- 5 (= ca. 25 m ² /L)
RMC FR Oil	Norma uyum: 16 g/m ² +/- 2 (= ca. 50 m ² /L)

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 10.09.2014

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

