

Rubio monocoat FR OIL

0%
VOC

YANGIN-GEÇİKTİRİCİ HARDWAX YAĞ RUBIO MONOCOAT FR OIL İÇİN SİSTEM - ZEMİN KAPLAMA SINIFLANDIRMASI - EN 13501-1, EN ISO 9239-1 VE ISO 11925-2.

TANIM:

Rubio Monocoat FR Oil yangın geciktirici, **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**'nin modifiye edilmiş versiyonu olan **Rubio Monocoat FR Base** ürünü, yüzeye ön işlemden sonra uygulanır.

Özel özellikleri nedeniyle, ahşabın en üst mikronlarıyla birlikte **Rubio Monocoat FR Oil** moleküler reaksiyon oluşturur. Bunun sonucunda uzun süreli bir koruma sağlar.

Rubio Monocoat FR Oil Sistemi Avrupa Standartlarına uygun olarak sınıflandırması Bfl-s1 (zemin kaplama) EN 13501-1, EN ISO 9239-1 ve ISO 11925-2'dir.

BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ:

- 0% VOC (Uçucu Organik Bileşen)
- Halojenlerden, tuzlardan ve ağır metallerden arındırılmıştır
- Ahşabın doğal görüntüsüne ve hissine saygılıdır
- Başlangıç izi veya kat yapmaz
- Bakımı kolaydır
- Su içermez
- Tüm ahşap türleri için; ahşap yüzeylerin yanı sıra mobilyalarda da uygulanabilir. (masif ahşap, kaplama ahşap, MDF, ...)
- Dayanıklı koruma sağlar, aşınmaya karşı çok dayanıklıdır
- Suya dayanıklıdır, mutfak ve banyo uygulamaları için uygundur
- 100 °C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
- Hızlı kurur

KULLANIM TALİMATI:

Rubio Monocoat FR Base ile işlem görmüş yüzey kuruduktan sonra yağ uygulanabilir.

1. Her iki bileşeni (1 ila 2 dakika boyunca) A'dan 3, B'den 1 ölçek ile dikkatle karıştırın.
2. Az miktarda **Rubio Monocoat FR Oil** ürününü zemine yayın (bezle veya ince bej keçeli pet makinası ile) 5 ila 10 m² büyüklüğünde alanlar halinde çalışın.
3. Birkaç dakika emmesini bekleyin. Yağın fazlasını her uygulamadan sonra 15 dakika içinde (bezle veya beyaz keçeli pet makinası ile) iyice alın. Yüzeyin kuruluğu hissedilmelidir! Uygulama yapılan tüm yüzeylerde aynı şekilde işlem yapın.
4. 24 ila 36 saat sonra yüzey kullanılabilir hale gelir.

Kullanılan ekipman **Rubio Cleaner** ile temizlenebilir.

DIKKAT: Uygulama yapmadan önce **Rubio Monocoat FR Oil System** ve **Rubio Monocoat FR Base** teknik özellikler veri sayfasını gözden geçirin.

Yedi gün sonra suyla temizlik yapılabilir, ürünler uygulanabilir.

Uzun kullanım ömrü sağlamak için Rubio Monocoat bakım ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.

TÜKETİM:

Ahşabın türüne, zımparalama ve uygulama yöntemine bağlı olarak; Manuel / Endüstriyel: maksimum. 20 g/m².

Rubio Monocoat FR Oil, karıştırma işleminden sonra en az 6 saat için kullanılabilir. (Sıcaklık, hava ve nem koşullarına bağlı olarak.)

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Rubio Monocoat FR Oil (A)

20 °C'de fiziksel durumu: sıvı

Koku: Doğal yağ

Renk: Şeffaf

Rubio Monocoat Accelerator (B)

Fiziksel durumu: sıvı

Renk: Rensiz ile ayva sarısı arası

Koku : Yok

Parlama noktası: >160°C (Kapalı Kutuda)

AMBALAJ:

1,3 L birleşik kap: 1L Rubio Monocoat FR Oil ve 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator.

3,5 L birleşik kap: 2,750 L Rubio Monocoat FR Oil ve 0,750 L RMC Accelerator

SAKLAMA:

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

Ürün SEYRELTİLEMEZ!

Yağı emmiş bezler kendiliğinden alev alabilir.

Kullanım sonrası atmadan önce suya bastırınız.

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.



Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 30.08.2010

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul

Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37

info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

