

Rubio monocoat SUNPRIMER COLOR

(İkili Sistem)

TANIM:

Rubio Monocoat SUNPRIMER COLOR su bazlı bir astardır, nano teknoloji sayesinde renk pigmentleri muazzam nüfus eder. UV-renk solmasına karşı koruma sağlar, mantar, nem ve küf büyümesini önemli ölçüde engeller. RMC Sunprimer Color ön bakım amacıyla RMC Decking Oil 2C veya RMC Siding Oil ile birlikte uygulanır.

RMC Sunprimer Color, linyin üzerindeki güçlendirici etkisi sayesinde foto-oksitlenmenin yol açtığı hasardan ahşabı korur.

UYGULAMA:

1. Sadece ham ve işlenmemiş ahşap üzerinde uygulama yapın. Bir önceki işlemde kalan ürünlerin tamamen kaldırılmış olması önemlidir.
2. Yüzeyi RMC Exterior Wood Cleaner ile temizleyin.
3. Sprey tabancası, fırça, rulo veya bezle RMC Sunprimer Color ürünün uygulamasını yapın.
4. Yüzeye dokunulduğunda kuruluk hissi verene kadar kurumaya bırakın.
5. RMC Decking Oil 2C veya RMC Siding Oil ürünü ile uygulama yapın.

RENKLER:

Benzersiz ahşap tonları ve renkleri vardır.

TÜKETİM:

RMC Sunprimer Color tüketimi aşağıdaki parametrelere göre değişiklik gösterir:

1. Ahşap Yoğunluğu: Ahşap ne kadar yumuşak olursa tüketim de o kadar artar.
2. Nem Oranı: ahşap kuru olmalıdır. Eğer nem oranı %12 den fazlaysa uygulama yapmayın.
3. Ortam Sıcaklığı: %80 nin altında bağıl nem oranı ile, 15°C ile 27°C arasında olmalıdır, Yüksek sıcaklarda ve direk güneş ışığında uygulama yapılmamalıdır.
4. Hazırlık: ahşap hazırlama methodu - zımparalanır, fırçalanır veya traşlanır - bu işlemlerin tümünün tüketim üzerinde etkisi vardır.

RMC Sunprimer Color

Tahmini tüketim: Ahşabın RMC Sunprimer Color ile tamamen doyurulmuş olması gerekmektedir. Belirtilen miktarları aşmayın.

Öngörülen tüketim miktarları:

RMC Sunprimer Color: Yeni Ahşapta

Egzotik ve sert ahşapta: 1 L = +/- 20 – 35m2
(+/- 30 – 50 g/m2)

Reçineli ve yumuşak ahşapta: 1 L = +/- 15 – 20m2
(+/- 50 – 60 g/m2)

TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylle Facon NV sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelerle dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.

Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.

Tarih TDS: 10.06.2011

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul
Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com

RMC Sunprimer Color: Bakım ve onarım veya RMC Exterior Wood Cleaner kullanımı sonrasında

Tüm bakım ve onarım Rubio Monocoat kullanıcı talimatlarına, sanat ve en iyi uygulama tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Egzotik ve sert ahşapta: 1 L = +/- 15 – 25m2
(+/- 40 – 60 g/m2)

Reçineli ve yumuşak ahşapta: 1 L = +/- 10 – 15m2
(+/- 60 – 100g/m2)

Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Sonuçlar ahşap tipine ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Tam kullanımı saptamak için öncelikle, numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sıvı

Yapışkanlığı Düşük (15 az <50 ° C mPa.s, Brookfield RVT)

pH: 6 – 8 (20 ° C)

Koku: Kendine has

Yoğunluk: 1.025 kg / l

DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir. Donmaya karşı korununuz.

PAKETLEME:

0,5 - 1 - 5 - 10 ve 25 litre

